AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL CHAMPION AG

Laufbahnbelag, Belagstype: D – gem. EN 14877:2013-12

Liefernachweis
REGUPOL Germany GmbH & Co. KG
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m²	Untere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserundurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18035-6, wie folgt herstellen: Asphaltart: AC 11 BN oder AC 16 TL Bindemittelart: B 70/100 Dicke: ≥ 40 mm Verdichtungsgrad: ≥ 95 % Ebenheit unter der 4-m-Richtlatte: 4 m ≤ 8 mm Ansonsten gelten die Anforderungen gem. DIN 18035-6, Tabelle 4 und 5.	€	€
2	m²	Obere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserundurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18035-6, wie folgt herstellen: Asphaltart: AC 5 DL oder AC 8 DL Bindemittelart: B 70/100 Dicke: ≥ 25 mm Verdichtungsgrad: ≥ 95 / 97 % Ebenheit unter der 4-m-Richtlatte: 4 m ≤ 8 mm Ansonsten gelten die Anforderungen gem. DIN 18035-6, Tabelle 4 und 5.	€	€
3	lfm.	Umlaufende Kantensteine, Entwässerungs-rinnen und angrenzende Bauteile mit Klebe-band und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau.	€	€

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
4	m²	Kunststoffbelag gem. EN 14877:2013-12, wasserundurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen. Produkt: **REGUPOL champion AG** Belagstype: D gem. EN 14877:2013-12 Bezeichnung: gießbeschichteter Belag Basisschicht: vorgefertigte **REGUPOL** Bahnenware vollflächig verklebt. Dickentoleranz: max. +/- 0,2 mm Zugfestigkeit: min. 0,7 N/mm² Schichtdicke: ca. 10 mm Oberschicht: Polyurethan gegossen und EPDM-Granulat (Körnung: 1,0-4,0 mm) eingestreut. Schichtdicke: ca. 4 mm Oberfläche: EPDM-Granulat mit sichtbarer Spitze eingestreut. Farbe: Rot Gesamtdicke: ca. 14 mm Nachhaltigkeitszertifikat: • Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert	€	€

Summe: €