

## REGUPOL FALLSCHUTZBÖDEN, REGUPOL LEICHTATHLETIK UND SPIELFELDBÖDEN

Die Reinigungsempfehlung bezieht sich auf unsere Produkte REGUPOL PLAYFIX, REGUPOL MULTICOURT, REGUPOL CHALLENGER, REGUPOL CHAMPION und REGUPOL ELITE.

### 1. Vorbemerkung

Die ebene, feinporeige Oberfläche der Beläge verhindert weitgehend das Eindringen von Schmutz, herumliegender Abfall bleibt auf der Oberfläche und damit sofort sichtbar.

Die Reinigung erfordert deshalb wenig Aufwand und erfolgt schnell und kostengünstig. Halten Sie die Beläge jedoch frei von Öl, Benzin oder Säuren, da dies zu Fleckenbildung oder Beschädigungen der Oberflächen führt.

### 2. Regelmäßige Reinigung

Zur routinemäßigen Reinigung bei normaler Verschmutzung empfehlen wir die Reinigung mit dem Besen oder dem Laubsauger.

### 3. Grundreinigung

Hartnäckige, starke Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberflächen beeinträchtigen bzw. in die Poren eingedrungen ist, können Sie durch eine Grundreinigung entfernen. Diese sollte mindestens 2 mal jährlich (Frühjahr nach der Schneeschmelze und im Herbst nach dem Laubfall) mit einem Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger (Achtung: keine rotierende Düse oder Dreckfräse) ausgeführt werden. Dies gewährleistet vor allem die Reinigung von Poren, Verhinderung von Moos- und Algenbildung sowie Auffrischung der Farbe/n. Der Einsatz eines Reinigungsmittels ist nicht nötig.

### 4. Entfernung von Flecken

Sehr starke Verschmutzungen und Flecken sollten Sie möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Substanzen mit der Zeit im Belag festsetzen können und sich dann nur schwierig oder gar nicht vollständig entfernen lassen. Entfernen Sie frische Flecken mit einer Bürste. Danach mit klarem Wasser nachwischen oder den Hochdruckreiniger einsetzen.

### 5. Intensivreinigung

Hartnäckige Flecken und durch im Laufe der Zeit tief in den Belag eindringende Schmutzpartikel setzen die offene porige Struktur der schütteschichteten Beläge zu bzw. lagern sich in der rauhen Oberflächenstruktur der gießbeschichteten Laufbahnbeläge ab. Hierdurch kommt es zu Moos- und Algenbildung sowie zum Verlust der Drainagewirkung bei schüttbeschichteten Belägen. Um dem entgegenzuwirken, sollte zusätzlich zu den turnusmäßigen Grundreinigungen alle 2 Jahre eine professionelle, maschinelle Reinigung im Druck-Vakuum-Verfahren durch ein Reinigungsunternehmen durchgeführt werden.