TECHNISCHE DATEN
REGUPOL PLAYFIX FXG

Eigenschaften	**Norm**	**Ergebnis**
Material		PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthesekautschuk (eingefärbt)
Dicke	ohne	50 mm, 70 mm
Gewicht		50 mm = ca. 34 kg/m² 70 mm = ca. 46 kg/m²
HIC	1177	50 mm = 1,50 m 70 mm = 2,00m
Kraftabbau	in Anlehnung an DIN 18032 Teil 2	50 mm = 64,60 % 70 mm = 66,30 %
Schlagfestigkeit	in Anlehnung an EN 1517	> 21 Nm
Brandklassifizierung	EN 13501 - 1 / EN 9239 - 1	E_{fl}
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R 10
Zugfestigkeit	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798	ca. 0,60 N/mm²
Reißdehnung	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798	ca. 50 %
Abrieb	in Anlehnung an DIN ISO 4649	ca. 300 mm³
Härte	in Anlehnung an DIN ISO 7619 - 1	ca. 55 Shore A
Migration bestimmter Elemente	EN 71 - 3	bestanden
Wasserdurchlässigkeit	in Anlehnung an DIN 18035 - 6	> 1 L/m²/s
Chlorbeständigkeit	DIN EN ISO 175	beständig
Temperaturbeständigkeit	Eigenprüfung	- 30 bis + 70 °C
Kältebruchfestigkeit	Eigenprüfung	24 h / - 40 °C, kein Bruch
Kältebeständigkeit	Eigenprüfung	5 h / - 30 °C, keine Risse
Qualität	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001	